

Vinylanfixx ist der ideale Bodenbelag für alle stark frequentierten Räume im privaten Wohnbereich – auch Feuchträume wie Bad und WC. Aufgrund seiner geringen Einbauhöhe ist er der perfekte Renovierungsboden. Im gewerblichen Bereich ist **Vinylanfixx** überall dort, wo hohe Anforderungen an Design und Belastbarkeit gefordert werden, der optimale Bodenbelag, wie z. B. in Verkaufsräumen, Gastronomie- und Büroflächen, Kindergärten, Schulen, Sportstätten, Arztpraxen und allen repräsentativen Räumen.

Vinylanfixx lässt sich aufgrund der Klick-Technik spielend leicht und ganz ohne Leim verlegen und - z.B. bei einem Umzug beschädigungsfrei ausbauen und wieder genauso einfach neu verlegen.



Vor der Verlegung bitte beachten:

Vinylanfixx wird grundsätzlich schwimmend verlegt, d.h. nicht mit dem Untergrund verklebt. Der Untergrund selbst muss, wie in DIN 18356 beschrieben, sauber, trocken, eben sowie zug- und druckfest sein. Geeignete Untergründe sind z.B. Estriche jeglicher Art, Spanplatten, alte Dielenböden, PVC-Böden, Fliesenböden sofern die o.g. Voraussetzungen erfüllt sind (eine Verlegung über Teppichböden jeglicher Art ist nicht möglich). Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN 18202 Zeile 4 entsprechen (z.B. 1 m Länge \leq 3 mm Unebenheit).

Vinylanfixx ist nicht geeignet als selbsttragender Fußboden auf Balkendecken. Bei mineralischen Untergründen (besonders wichtig bei Neubauten) muss vor der Verlegung eine Feuchtigkeitsmessung des Untergrundes durchgeführt werden. (Zementestriche max. 2,0% CM, Anhydritestriche max. 0,5% CM Restfeuchte. Bei Warmwasserfußbodenheizung: Zementestriche max. 1,8% CM und Anhydritestriche max. 0,3% CM). Zur Geräuschreduktion und als zusätzliche Trittschalldämmung empfehlen wir auf sandenden Untergründen und Estrichen jeglicher Art, unter **Vinylanfixx** eine 2 mm starke ZIRO-Rollenkork-Dämmung zu verlegen. Unebenheiten bei Estrichen sollten mit geeigneten Spachtelmassen (z.B. Collano Sempaplan K95) ausgeglichen werden. Spanplatten oder Holzfußböden werden ggf. geschliffen. Alte Dielenfußböden müssen schwingungsfrei sein und werden - falls erforderlich - nachgeschraubt.

Vinylanfixx muss vor der Verlegung im Verlegeraum bei 18-22°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60% flach liegend im geschlossenen Karton ca. 48 Stunden akklimatisiert werden. Öffnen Sie die Pakete erst während der Verlegung und mischen Sie Planken aus mehreren Paketen.

Bitte überprüfen Sie die Planken vor der Verlegung bei Tageslicht sorgfältig auf Transport- und Materialschäden. Ein Ersatzanspruch für verarbeitetes Material besteht nicht. Unterschiede in Farbe und Struktur sind materialbedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Bei direkter Sonneneinstrahlung können sich geringfügige Ausbleichungen und Farbveränderungen ergeben. Der zu berücksichtigende Verschnitt hängt von der Raumgröße und vom Raumzuschnitt ab, beträgt jedoch normalerweise ca. 3%.